

Технически данни FONAS 31



ОПИСАНИЕ

Основа за изолация от ударен шум под плаваща замазка. Продуктът се състои от полиестер с голяма плътност, импрегниран чрез специална битумна смес.

FONAS 31 е каширан с полиетиленова тъкан и представлява кант от едната страна и самозалепваща лента от другата страна за съединяване при монтаж.

ПРИЛОЖЕНИЕ	РАЗМЕРИ	
	Дължина	8 m $\pm$ 1%
	Ширина	1 m $\pm$ 1%
	Тегло	4,2 kg/m ² $\pm$ 15%
	Дебелина	8 mm $\pm$ 0,2 mm

ОПАКОВКА

Вид	Брой ролки в палет	Количество в палет [m ²]
FONAS 31	23	184

ДРУГИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Еластичен продукт, лесен за обработка, без мирис, не гние, химически неактивен, не позволява развитие на плесени. При употреба съгласно инструкциите не старее и не се променя във времето.

СЪХРАНЕНИЕ

Ролките да се складират на закрито, без да се излагат на преки слънчеви лъчи и температура по-ниска от +5 °C. Ролките да се съхраняват изправени и по възможност палетите да не се поставят един върху друг. Препоръчва се влагането на продукта в рамките 2-3 месеца от доставката.

Технически данни FONAS 31

ЗВУКОИЗОЛАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИЗПИТВАНЕ	РЕЗУЛТАТ
Претеглено приведено ниво на звуково налягане от ударен шум $L_{n,w}$	Резултати от тест на CSI № 0057/DC/ACU/04 от 17.06.2004
Междуетажна стоманобетонова плоча	74 dB
Междуетажна плоча с звукоизолация Fonas 31	43 dB
Подобрение на индекса ΔL_w	31 dB
Динамична коравина	Резултати от тест на Институт Джордано № 234050 от 07.12.2007
S'_t	16 MN/m³
S'	32 MN/m³

Системата за контрол на качеството на Сен-Гобен Изовер Италия е сертифицирана съгласно EN ISO 9001:2000

За постигане на оптимален ефект на звукоизолация от ударен шум продуктите трябва да се съхраняват и монтират съгласно инструкциите. Техническите данни в този документ се отнасят за лабораторни тестове и следователно не могат да бъдат посочвани като гаранция за резултат на реален обект.